
- **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

OLIVE S-22 NEUTRÁLNÍ SILIKON -potravinářský

- **Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití (v chladných podnebí: -30°C):
EN 15651-1; **F-EXT-INT-CC, třída 25LM**

Tmely pro zasklení pro vnitřní a vnější použití (v chladných podnebí: -30°C):
EN 15651-2; **G-CC, třída 25LM**

Tmely pro sanitární spoje :
EN 15651-3; **S, třída XS1**

- **Výrobce:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.
Av. Bertrán Güell, 78.
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
ŠPANĚLSKO

- **Systém/systémy POSV:**

Systém 3 - Typová zkouška.
Systém 3 - Reakce na oheň.

- **Harmonizovaná norma:**

EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012 / EN 15651-3 :2012

- **Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

0074 - GINGER CEBTP
1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

• Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

<u>Základní charakteristiky</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Harmonizovaná technická specifikace</u>
Reakce na oheň: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Třída E	EN 15651-1 :2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví:	Viz BL	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:		
• Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Ztráta objemu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Vlastnosti v tahu (sekantový modul), při -30°C (modif. EN ISO 8339)	≤ 0.9 MPa	
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C (modif. EN ISO 8340)	NF	
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě (EN ISO 10590)	NF	
Trvanlivost:	Vyhovuje	

Kondicionování: Metoda A (podle ISO 8340) / NF= Žádné selhání podle ISO 11600
Povrchy: Sklo, eloxovaný hliník a Malta M2, bez primeru.

<u>Základní charakteristiky</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Harmonizovaná technická specifikace</u>
Reakce na oheň: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Třída E	EN 15651-2 :2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví:	Viz BL	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:		
• Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Ztráta objemu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Vlastnosti v tahu (sekantový modul), při -30°C (modif. EN ISO 8339)	≤ 0.9 MPa	
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C (modif. EN ISO 8340)	NF	
• Elastické zotavení (EN ISO 7389)	≥ 60 %	
• Přílnavost/roztlačnost po působení tepla, vody a umělého světla (EN ISO 11431)	NF	
Trvanlivost:	Vyhovuje	

Kondicionování: Metoda A (podle ISO 8340) / NF= Žádné selhání podle ISO 11600
Povrchy: Sklo, eloxovaný hliník a Malta M2, bez primeru.

<u>Základní charakteristiky</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Harmonizovaná technická specifikace</u>
Reakce na oheň: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Třída E	EN 15651-3 :2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví:	Viz BL	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:		
• Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Ztráta objemu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě (EN ISO 10590)	NF	
• Mikroorganismy: Intenzita růstu (EN ISO 846, proc.B)	0	
Trvanlivost:	Vyhovuje	

Kondicionování: Metoda A (podle ISO 8340) / NF= Žádné selhání podle ISO 11600
Povrchy: Sklo, eloxovaný hliník a Malta M2, bez přímeru.

• **Prohlášení:**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gavà, Barcelona (Španělsko)
19 / 04 / 2024


José M. Martínez
R&D manažer
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Vyloučení odpovědnosti: informace obsažené v této Delaraci technických vlastností (DoP) jsou poskytovány v dobré víře a jsou považovány za přesné v době zveřejnění tohoto dokumentu. Přestože jsou zde popsána možná použití tohoto produktu, tak protože podmínky použití se mohou měnit, je uživatel povinný se ujistit, že tento produkt je vhodný pro jím zamýšlenou aplikaci a zda je i vhodný ze zákonného hlediska. Zde poskytnuté informace nesmí být považované za právně uznatelnou radu. Wolf-Group Ibérico S.A.U. zde neposkytuje názor poskytující záruku nebo doveditelnou možnost určení použitelnosti výrobku pro jakékoli použití. Je více než zřejmé, že garantujeme bezvadnou kvalitu našich výrobků v souladu s našimi Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami.

CE MARKING

Verze 3.3 – duben 2024
Strana 4 ze 4

OLIVE S-22 NEUTRÁLNÍ SILIKON -potravinářský

	
0074 / 1292	
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavà (Barcelona), Španělsko . 16 OQ-1216302	
EN 15651-1:2012 : F-EXT-INT-CC, třída 25LM EN 15651-2:2012 : G-CC, třída 25LM EN 15651-3:2012 : Střída XS1 OLIVE S-22 NEUTRÁLNÍ SILIKON -potravinářský Silikonový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru fasádní prvky a pro zasklívání, i v chladném podnebí a pro sanitární spoje.	
Kondicionování:	Metoda A
Povrchy:	Sklo, eloxovaný hliník a Malta M2, bez primeru.
REAKCE NA OHEŇ:	Třída E
UVOLŇOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK NEBEZPEČNÝCH PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ:	Viz BL
VODOTĚSNOST A VZDUCHOTĚSNOST:	
• Stékvost:	≤ 3 mm
• Ztráta objemu:	≤ 10%
• Vlastnosti v tahu (sekantový modul), při -30°C:	≤ 0.9 MPa
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C:	NF
• Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě:	NF
• Elastické zotavení:	≥ 60 %
• Přílnavost/roztažnost po působení tepla, vody a umělého světla:	NF
• Mikroorganismy. Intenzita růstu:	0
TRVANLIVOST :	Vyhovuje
www.rover-lbc.cz/pov	

NF= Žádné selhání